

PUR Houtbeits

- voor vele houtsoorten binnen en buiten
- Extreem weerbestendig decoratieve houtbeits



Innen

Verbruik	Circa 100ml/m ² . Bepaal het exacte verbruik door een proefvlak op het object aan te brengen
Toepassingsgebieden	<ul style="list-style-type: none">■ Toepassingsgebieden: Binnen■ Voor lambrisering en geprofileerd hout■ Gebruik kleurloos alleen voor binnen- of buitenoppervlakken die niet direct aan het weer worden blootgesteld.■ Toepassingsgebieden: buiten■ Voor buitenbekleding, houten huizen, dakbekleding, tuinhuisjes, carports, pergola's, vakwerkhuisen en voor het renoveren van bestaande verflagen■ Kleurloos is geschikt als toplaag voor gaaf, gekleurd gelakt hout
Verwerking	<p>Compatibiliteit, hechting en kleurschakering met de ondergrond door het aanleggen van testvlakken controleren</p> <p>Verwerkingstemperatuur: +5 tot +25°C</p> <p>Niet gebruiken beneden +5°C en in sterk zonlicht</p> <p>Onbehandeld, vers hout buiten voorbehandelen met een houtverduurzamingsmiddel (Gebruik houtverduurzamingsmiddelen zorgvuldig. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie.) Schuur vergrijsde en verweerde houtoppervlakken tot een stabiele ondergrond. De ondergrond moet schoon, droog en stabiel zijn</p> <p>Roer goed en breng snel aan in de richting van de vezels</p> <p>Na droging 2e laag aanbrengen.</p> <p>2 lagen aanbrengen met licht tussenschuren</p> <p>Droging: ca. 2-4 uur De coatingfilm hardt uit na ca. 2 weken</p> <p>Bescherm de verse coating tegen regen</p>
Verwerkings-tips	<p>Niet geschikt voor houten vloeren (beloopbare plekken), zitmeubelen en tafels</p> <p>Bij geschaafd lariks en met name harshoudend naalldhout kan de hechting en weersbestendigheid van de coating verminderd zijn, vooral bij liggende jaarringen, knoesten en harsrijke late houtzones. Hierbij moet rekening worden gehouden met kortere onderhouds- en renovatie-intervallen. De enige remedie hier is voorverwerking of zeer grof schuren van hout (P80). Bij deze houtsoorten zijn bij ruw gezaagde houtsoorten duidelijk langere onderhouds- en renovatie-intervallen te verwachten.</p>
Gereedschap / Schoonmaak	<p>Aanbrengen met een kwast die is ontworpen voor glazuren op waterbasis</p> <p>Reinig het gereedschap direct na gebruik met water en afwasmiddel</p>
Opslag/Houdbaarheid	Koel, droog en vorstvrij opgeslagen in de gesloten originele verpakking, minimaal 1 jaar houdbaar na datum van aankoop
GISCODE	BSW20
Verwijderingsnota	P501 Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale/regionale/nationale/internationale regelgeving.
Biocidenverordening	Bevat een biocide (conserveermiddel in blik) met de biocidale actieve ingrediënten CMIT/MIT (3:1) om de inhoud van de container te beschermen tegen bederf door microbiële organismen (bacteriën, gisten, enz.). Volg zeker de verwerkingsinstructies!!
Veiligheidsinstructies	

Buiten het bereik van kinderen houden.

Gebruik bij het spuiten een veiligheidsbril en combinatiefilter A2/P2.

Gebruik bij schuurwerkzaamheden stoffilter P2.

Zorg voor een goede ventilatie tijdens verwerking en droging. Vermijd eten, drinken en roken tijdens het gebruik van de verf. Bij aanraking met ogen of huid onmiddellijk met veel water afspoelen. Niet in riolering, waterlopen of bodem laten terechtkomen.

lege containers voor recycling.
Vloeibare materiaalresten afvoeren naar het inzamelpunt voor oude verf..

Verklaring volgens VdL-RL 01

Producttype: houtbeits
Informatie voor mensen met een allergie op tel.nr. 06221 34210
Waterige polymeerdispersie, anorganische en organische pigmenten, water, additieven, BIT (Benzisothiazolinone), CMIT/MIT (Chloormethylisothiazolinone/Methylisothiazolinone) (3:1)

VOS volgens Decopaint-richtlijn (2004/42/EG)

EU-grenswaarde voor het product (Cat. A/e): max. 130 g/l (2010). Dit product bevat < 130 g/l VOS.

Veiligheidsinstructies/
gevaarwaarschuwingen

Bevat 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, reactiemassa van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kan allergische reacties veroorzaken.

De bovenstaande informatie is samengesteld uit het gebied van onze fabrikant volgens de nieuwste ontwikkelings- en toepassingstechnologie. Aangezien toepassing en verwerking buiten onze controle liggen, kan er geen aansprakelijkheid van de fabrikant worden ontleend aan de inhoud van het informatieblad. Informatie die verder gaat dan of afwijkt van de inhoud van de bijsluiter vereist een schriftelijke bevestiging van het moederbedrijf. In ieder geval zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Met de publicatie van deze technische fiche verliezen de vorige hun geldigheid.