



Prof UV-Protect diklaag Lazuur

- voor hoogwaardige houten bouwdelen
- hoogste UV- en weerbestendigheid
- gemakkelijk om mee te werken, geen spatten of druipen, zelfs niet boven het hoofd



Verbruik	Circa 100ml/m ² . Bepaal het exacte verbruik door een proefvlak op het object aan te brengen
Toepassing	<ul style="list-style-type: none">■ toepassingsgebieden: Binnen■ Voor gevelbekleding en geprofileerd hout■ Gebruik kleurloos alleen voor binnen- of buitenoppervlakken die niet direct aan het weer worden blootgesteld■ Toepassingsgebieden: Buiten■ Voor buitenbekleding, houten huizen, dakbekleding, tuinhuisjes, carports, pergola's, vakwerkhuisen en voor het renoveren van bestaande verflagen■ Kleurloos is geschikt als toplaag voor gaaf, gekleurd gebeitst hout
Verwerking	Compatibiliteit, hechting en kleurschakering met de ondergrond door het aanleggen van proefvlakken controleren Verwerkingstemperatuur: +5 tot +25°C Niet gebruiken beneden +5°C en in sterk zonlicht Onbehandeld, vers hout buiten voorbehandelen met een houtverduurzamingsmiddel (Gebruik houtverduurzamingsmiddelen zorgvuldig. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie.) Schuur vergrijsde en verweerde houtoppervlakken tot een stabiele ondergrond. De ondergrond moet schoon, droog en stabiel zijn Roer goed en breng snel aan in de richting van de vezels Na droging 2e laag aanbrengen. 2 lagen aanbrengen met licht tussenschuren Droging: ca. 2-4 uur De coatingfilm hardt uit na ca. 2 weken Bescherm de verse coating tegen regen
Verwerkings-tips	Niet geschikt voor houten vloeren (beloopbare plekken), zitmeubelen en tafels Bij geschaafd lariks en met name harshoudend naaldhout kan de hechting en weersbestendigheid van de coating verminderd zijn, vooral bij liggende jaarringen, knoesten en harsrijke kern houtzones. Hierbij moet rekening worden gehouden met kortere onderhouds- en renovatie-intervallen. De enige remedie hier is voorverwerking of zeer grof schuren van hout (P80). Bij deze houtsoorten zijn bij ruw gezaagde houtsoorten duidelijk langere onderhouds- en renovatie-intervallen te verwachten.
Gereedschap / Schoonmaak	Aanbrengen met een kwast die is ontworpen voor beits en lazuren op waterbasis Reinig het gereedschap direct na gebruik met water en afwasmiddel
Opslag/Houdbaarheid	Koel, droog en vorstvrij opgeslagen in de gesloten originele verpakking, minimaal 1 jaar houdbaar na datum van aankoop
GISCODE	BSW20
Verwijderingsnota	P501 Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale/regionale/nationale/internationale regelgeving.
Biocidenverordening	Bevat een biocide (conserveermiddel in blik) met de biocide actieve ingrediënten CMIT/MIT (3:1) om de inhoud van de container te beschermen tegen bederf door microbiële organismen (bacteriën, gisten, enz.). Volg zeker de verwerkingsinstructies!

Veiligheidsinstructies

Buiten het bereik van kinderen houden.
Gebruik bij het spuiten een veiligheidsbril en combinatiefilter A2/P2.
Gebruik bij schuurwerkzaamheden stoffilter P2.
Zorg voor een goede ventilatie tijdens verwerking en droging. Vermijd eten, drinken en roken tijdens het gebruik van de verf. Bij aanraking met ogen of huid onmiddellijk met veel water afspoelen. Niet in riolering, waterlopen of bodem laten terechtkomen.
Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen.
Alleen lege containers voor recycling.
Vloeibare materiaalresten afvoeren naar het inzamelpunt voor oude verf.

Verklaring volgens VdL-RL 01	Producttype: houtbeits Waterige polymeerdispersie, anorganische en organische pigmenten, water, glycolen, additieven, BIT (Benzisothiazolinone), CMIT/MIT (Chloromethylisothiazolinone/Methylisothiazolinone) (3:1) Informatie voor mensen met een allergie op tel.nr.+49 (0) 6221 34210
VOC gem. Decopaint-Richtlinie (2004/42/EG)	EU-grenswaarde voor het product (Cat. A/e): max. 130 g/l (2010). Dit product bevat < 130 g/l VOS.
Veiligheidsinstructies/ gevaarwaarschuwingen	Bevat 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, reactiemassa van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kan allergische reacties veroorzaken.

De bovenstaande informatie is samengesteld uit het gebied van onze fabrikant volgens de nieuwste ontwikkelings- en toepassingstechnologie. Aangezien toepassing en verwerking buiten onze controle liggen, kan er geen aansprakelijkheid van de fabrikant worden ontleend aan de inhoud van het informatieblad. Informatie die verder gaat dan of afwijkt van de inhoud van de bijsluiter vereist een schriftelijke bevestiging van het moederbedrijf. In ieder geval zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Met de publicatie van deze technische fiche verliezen de vorige hun geldigheid.