



## Express Witte Lak

- op vele ondergronden binnen & buiten
- Sterke, sneldrogende universele verf



### Verbruik

Circa 100ml/m<sup>2</sup>. Bepaal het exacte verbruik door een proefvlak op het object aan te brengen

### Toepassing

- Op veel ondergronden binnen en buiten, zoals hout, beton, pleisterwerk enz.

### Verwerking

De ondergrond moet schoon, droog en stabiel zijn.  
Onbehandeld, vers hout buiten voorbehandelen met een houtverduurzamingsmiddel (Gebruik houtverduurzamingsmiddelen zorgvuldig. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie.). Er moeten testvlakken worden gebruikt om de compatibiliteit, hechting en kleur met de ondergrond te controleren.  
Verwerkingstemperatuur: +5 tot +25°C.  
2 lagen aanbrengen met licht tussenschuren.  
Bij lichte tinten is een tussenlaag houtisolierende primer nodig om vlekken door stoffen in het hout te voorkomen.  
Droging: ca. 2-4 uur De coatingfilm hardt uit na ca. 2 weken. Bescherm de verse coating tegen regen.  
Zandende en zuigende ondergronden verstevigen met Diepgrondering (kan conserveringsmiddelen bevatten).

### Verwerkingsinstructies

Niet geschikt voor houten vloeren en beloopbare oppervlakken!  
Bij geschaafd lariks en met name harshoudend naaldhout kan de hechting en weersbestendigheid van de coating verminderd zijn, vooral bij liggende jaarringen, knoesten en harsrijke kern houtzones. Hierbij moet rekening worden gehouden met kortere onderhouds- en renovatie-intervallen. De enige remedie hier is voorverwerking of zeer grof schuren van hout (P80). Bij deze houtsoorten zijn bij ruw gezaagde houtsoorten duidelijk langere onderhouds- en renovatie-intervallen te verwachten.  
Compatibiliteit, hechting en kleurschakering met de ondergrond door het aanleggen van testvlakken controleren.

### Gereedschap / Schoonmaak

Verwerking met verfrol en kwast

### Opslag/Houdbaarheid

Koel, droog en vorstvrij opgeslagen in de gesloten originele verpakking, minimaal 1 jaar houdbaar na datum van aankoop.

### GISCODE

BSW20

### Verwijderingsnota

P501 Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale/regionale/nationale/internationale regelgeving.

### Biocidenverordening

Bevat een biocide (conserveermiddel in blik) met de biocidale actieve ingrediënten CMIT/MIT (3:1) om de inhoud van de container te beschermen tegen bederf door microbiële organismen (bacteriën, gisten, enz.). Volg zeker de verwerkingsinstructies!

### veiligheidsinstructies

Buiten het bereik van kinderen houden.  
Gebruik bij het spuiten een veiligheidsbril en combinatiefilter A2/P2.  
Gebruik bij schuurwerkzaamheden stoffilter P2.  
Zorg voor een goede ventilatie tijdens verwerking en droging. Vermijd eten, drinken en roken tijdens het gebruik van de verf. Bij aanraking met ogen of huid onmiddellijk met veel water afspoelen. Niet in riolering, waterlopen of bodem laten terechtkomen.  
Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen.  
Alleen lege containers voor recycling.  
Vloerbare materiaalresten afvoeren naar het inzamelpunt voor oude verf.

### Verklaring volgens VdL-RL 01

Producttype: dispersieverf

Polyacrylaatdispersie, titaandioxide, minerale vulstoffen, water, glycoether, additieven, BIT (benzothiazolinon), MIT (methylothiazolinon), CMIT/MIT (chloormethylothiazolinon/methylothiazolinon) (3:1).

Informatie voor mensen met een allergie op tel.nr. +49 (0) 6221 34210

---

VOS volgens  
Decopaint-richtlijn  
(2004/42/EG)

EU-grenswaarde voor het product (Cat.A/d): max. 130 g/l  
(2010). Dit product bevat < 130 g/l VOS.

---

Veiligheidsinstructies/  
gevaarwaarschuwingen

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on Reactiemassa van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) Bevat. Kan allergische reacties veroorzaken. Gevaar! Bij het verspuiten kunnen zich gevaarlijke inadembare druppels vormen. Aërosol of nevel niet inademen.

---

De bovenstaande informatie is samengesteld uit het gebied van onze fabrikant volgens de nieuwste ontwikkelings- en toepassingstechnologie. Aangezien toepassing en verwerking buiten onze controle liggen, kan er geen aansprakelijkheid van de fabrikant worden ontleend aan de inhoud van het informatieblad. Informatie die verder gaat dan of afwijkt van de inhoud van de bijsluiters vereist een schriftelijke bevestiging van het moederbedrijf. In ieder geval zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Met de publicatie van deze technische fiche verliezen de vorige hun geldigheid.