



## Spuitlak

- Oppervlakteafwerking
- voor een nieuwe en hoogglanzende look

<b>Verbruik</b>	Afhankelijk van de ondergrond: ca. 200 ml/m <sup>2</sup>
<b>Toepassingsgebieden</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Uitstekende hechting op vele oppervlakken, b.v. B. metaal, hout, kunststof, glas, steen, karton, textiel, gips, natuursteen, zoutdeeg</li></ul>
<b>Eigenschappen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Voor binnen en buiten</li><li>■ Sneldrogende, slijtvaste, weerbestendige en hoogglanzende alkydharsverf</li><li>■ Geeft de behandelde oppervlakken en geverfde objecten een nieuw uiterlijk</li><li>■ Nieuwe vuilvorming wordt vertraagd, latere reiniging wordt gemakkelijker</li><li>■ Ook geschikt als coating voor diverse lakken</li><li>■ Kras-, stoot- en slagvast</li></ul>
<b>Verwerking</b>	<p>Alle oppervlakken moeten schoon, droog, vet- en roestvrij zijn. Gladde oppervlakken licht schuren. Zorg voor een goede ventilatie. Optimale verwerkingstemperatuur: +16°C tot +25°C. Schud de spuitbus krachtig voor gebruik (ca. 1-2 min.). Bedek de zijvlakken met folie, het beste is om de folie te fixeren. proef spuiten. Oppervlakken vanaf een afstand van 25-30 cm gelijkmatig kruiselings inspuiten en laten drogen, eventueel na 10-15 minuten herhalen. Breng de lak in meerdere dunne lagen aan tot het gewenste resultaat is bereikt. Na gebruik de bus ondersteboven houden en de tuit ca. 3 seconden spuiten. Ook na droging niet overspuiten met acrylverf of NC-lak. Overschilderbaar binnen 2 uur of pas na volledige uitharding, ca. 2 weken. Droging (bij +25°C): stofdroog na ca. 25 minuten, handdroog na 1-2 uur, volledig droog na 1-2 dagen.</p>
<b>Verwerkingsinstructies</b>	<p>Voor het eerste gebruik moet de spuitnozzel ca. 3 seconden worden leeggemaakt voordat de eigenlijke spuitlak wordt geactiveerd. Controleer materiaalcompatibiliteit op een onopvallende plaats.</p>
<b>Gereedschap / Schoonmaak</b>	<p>Voer reinigingsresten op de juiste manier af Reinig alle vervuilde voorwerpen met Universal Thinner</p>
<b>Opslag/Houdbaarheid</b>	<p>Verpakking goed gesloten bewaren tussen +5 °C en +25 °C en niet in de buurt van andere warmtebronnen Koel, droog en vorstvrij bewaren in gesloten originele verpakking Minstens 1 jaar houdbaar na aankoopdatum</p>
<b>Verwijderingsnota</b>	<p>P501 Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale/regionale/nationale/internationale regelgeving.</p>

### Veiligheidsinstructies/ gevaarwaarschuwingen



#### Gevaar

- P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de productverpakking of het etiket bij de hand houden..
- P102 Buiten bereik van kinderen bewaren
- P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P211 Niet in open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
- P251 Niet doorboren of verbranden, ook niet na hanteren.
- P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
- P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken..
- P280L Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
- P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Verwijder indien mogelijk contactlenzen. Ga door met spoelen.
- P410+P412 Beschermen tegen zonlicht en niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/122°F
- P501A Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale/regionale/nationale/

Leveringsvoorschriften.

- H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.
  - H229 Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
  - H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  - H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken
- 

De bovenstaande informatie is samengesteld uit het gebied van onze fabrikant volgens de nieuwste ontwikkelings- en toepassingstechnologie. Aangezien toepassing en verwerking buiten onze controle liggen, kan er geen aansprakelijkheid van de fabrikant worden ontleend aan de inhoud van het informatieblad. Informatie die verder gaat dan of afwijkt van de inhoud van de bijsluiter vereist een schriftelijke bevestiging van het moederbedrijf. In ieder geval zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Met de publicatie van deze technische fiche verliezen de vorige hun geldigheid.