



## Professionele Garagevloer verf

- Bestand tegen weekmakers in autobanden en strooizout
- voor berijdbare oppervlakken van beton of zandcementdekvloer
- resistente, decoratieve beton beschermende coating



<b>Verbruik</b>	1 liter is voldoende voor 5-7 m <sup>2</sup> voor één laag, afhankelijk van de ondergrond
<b>toepassingsgebieden</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Bijzonder geschikt voor het coaten van beton en andere minerale ondergronden die niet constant aan water worden blootgesteld</li><li>■ Voor garagevloeren, kelderruimtes, bergingen, opslagruimtes, enz.</li></ul>
<b>Eigenschappen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Hoogwaardige bescherm laag voor het verzegelen en coaten van beton/dekvloeren</li><li>■ Heeft een goede UV en weerbestendigheid</li><li>■ Hoge slijtvastheid en waterbestendig</li><li>■ Bestand tegen chemicaliën, olie, benzine enz. bij kortstondige blootstelling</li></ul>
<b>Werkvoorbereiding</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ <b>Eisen aan de ondergrond</b> De ondergrond moet schoon, droog, draagkrachtig en vetvrij zijn</li><li>■ <b>Vorbereidende werkzaamheden</b> Oude coatings moeten op compatibiliteit worden gecontroleerd Gladde betonoppervlakken moeten voor het schilderen worden opgeruwd</li></ul>
<b>Verwerking</b>	<p>Aanbrengen op beton en cement, binnen &amp; buiten: a) bereid de ondergrond dienovereenkomstig voor; Beton- en cementoppervlakken pas schilderen nadat deze volledig zijn uitgehard (ca. 4 weken); Cemenhuid verwijderen b) 1x gronderen met Baufix 2K hechtprimer c) 2-3x onverdund aanbrengen Droging (bij +20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid): stofdroog na ca. 2 uur, overschilderbaar na ca. 12 uur, belastbaar na ca. 7 dagen. Lage temperaturen en hoge luchtvochtigheid leiden tot droog vertragingen.</p> <p>Goed mengen / mixen voor gebruik! Bij voorkeur met een Baufix verfmixer.</p> <p>Niet verwerken bij temperaturen onder +8°C</p> <p>Aanbrengen op bestaande oude coating lagen: a) Controleer oude coatings op compatibiliteit b) Bereid de ondergrond dienovereenkomstig voor, verwijder defecten c) Breng 1-2 x onverdunde lagen aan</p>
<b>Verwerkingsinstructies</b>	<p>Bij het verwerken van emissiearme verven en lakken moeten de gebruikelijke beschermingsmaatregelen in acht worden genomen. Bij verwerking in de open lucht moet erop worden gelet dat water kan weglopen en niet in plassen op de coating kan blijven staan.</p> <p>Schilder aangrenzende gebieden niet met twee verschillende batches.</p> <p>Niet geschikt voor ondergronden van anhydriet en magnesiet.</p>
<b>Aanwijzingen</b>	<p>Beveilig de container tijdens transport tegen omkantelen en lekkage! Bestand tegen weekmakers en niet gevoelig voor hete autobanden. Afhankelijk van de belasting en het type band kan er een lichte verkleuring van het coatingoppervlak optreden. Een dergelijke kleurverandering heeft geen negatieve invloed op de technische eigenschappen van het product. Gevaar voor uitglijden als het nat is! Kleurspecificaties en tint wijzegingen zijn niet bindend. Afhankelijk van de ondergrond en druktechniek zijn kleurafwijkingen mogelijk. De gedroogde originele kleur wijkt af van de verse kleur in de container.</p>
<b>Gereedschap / Schoonmaak</b>	<p>Kwast of verffroller Gereedschap direct na gebruik met water reinigen</p>
<b>Opslag / Houdbaarheid</b>	<p>Koel, droog en vorstvrij opgeslagen in de gesloten originele verpakking, minimaal 1 jaar houdbaar na datum van aankoop</p>
<b>GISCODE</b>	GISCODE: BSW20

Afvalwijzer	P501 Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale/regionale/nationale/internationale regelgeving.
Biocidenverordening	Bevat een biocide (conserveermiddel in blik) met de biocide actieve ingrediënten CMIT/MIT (3:1) om de inhoud van de container te beschermen tegen bederf door microbiële organismen (bacteriën, gisten, enz.). Volg zeker de verwerkingsinstructies!
veiligheidsinstructies	Buiten het bereik van kinderen houden. Gebruik bij het spuiten een veiligheidsbril en combinatiefilter A2/P2. Gebruik bij slijpwerkzaamheden stoffilter P2. Zorg voor een goede ventilatie tijdens verwerking en droging. Vermijd eten, drinken en roken tijdens het gebruik van de verf. Bij aanraking met ogen of huid onmiddellijk met veel water afspoelen. Niet in riolering, waterlopen of bodem laten terechtkomen. Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen. Alleen lege containers voor recycling. Vloeibare materiaalresten afvoeren naar het inzamelpunt voor oude verf.
Verklaring volgens VdL-RL 01	Productgroep: dispersieverf
VOC volgens Decopaint richtlijn (2004/42/EG)	VOS-gehalte: EU-grenswaarde voor het product (Cat. A/i): 140 g/l Dit product bevat < 140 g/l VOS
Veiligheidsinstructies/ Gevarenwaarschuwingen	1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on Reactiemassa van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) Bevat. Kan allergische reacties veroorzaken. Gevaar! Bij het verstuiwen kunnen zich gevaarlijke inadembare druppels vormen. Aërosol of nevel niet inademen;

De bovenstaande informatie is samengesteld uit het gebied van onze fabrikant volgens de nieuwste ontwikkelings- en toepassingstechnologie. Aangezien toepassing en verwerking buiten onze controle liggen, kan er geen aansprakelijkheid van de fabrikant worden ontleend aan de inhoud van het informatieblad. Informatie die verder gaat dan of afwijkt van de inhoud van de bijsluiters vereist een schriftelijke bevestiging van het moederbedrijf. In ieder geval zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Met de publicatie van deze technische fiche verliezen de vorige hun geldigheid.